



T18 MASTICE POLI-EPOXI

Mastice semisolido per esterni

A) DESCRIZIONE E CAMPO D'IMPIEGO:

Mastice poliestere tixo per incollaggi di graniti e pietre in genere anche esposti all'esterno. Le resine impiegate permettono di mantenere i vantaggi delle resine poliesteri tradizionali e di ottenere adesioni simili a quelle dei mastici epossidici. Può essere colorato facilmente usando coloranti in pasta per poliestere.

B) NOTE TECNICHE

Composizione:	Resina poliepoxi insatura e cariche minerali
Peso specifico:	1,45 ± 0,1
Colori disponibili:	Paglierino neutro
Dati di sicurezza:	Fare riferimento alla scheda di sicurezza

C) PREPARAZIONE DEL SUPPORTO :

* Il supporto deve essere privo di polvere e grassi e perfettamente asciutto.

D) AVVERTENZE:

- * Miscelare accuratamente il mastice con il 1-3% di induritore in pasta.
- * Evitare l'uso di una dose eccessiva di induritore.
- * Non utilizzare il prodotto a temperature inferiori a 5°C.
- * Conservare in luogo fresco ed asciutto.



E) LAVORAZIONE :



1-3% induritore in pasta C10 potlife > 3' a 20° C



applicazione a spatola



< 30' a 20° C.



4-5' a 1 mt.

F) PULIZIA DEGLI ATTREZZI :

* Con diluente nitro o da lavaggio.

G) PROSECUZIONE DELLA LAVORAZIONE :

Normali operazioni di levigatura e lucidatura

Le informazioni tecniche ed i suggerimenti sono conformi a quanto risulta dalle nostre esperienze. Noi assicuriamo la perfetta qualità' del prodotto. Tuttavia, non essendo le condizioni di utilizzo sotto il nostro controllo, non assumiamo nessuna responsabilità sui risultati ottenuti.