



## **RE1, RE2, RE3**

### **Mastice solido per marmi e pietre**

#### **A) DESCRIZIONE E CAMPO D'IMPIEGO:**

Adesivo epossidico tixotropico bicomponente di colore bianco, consente l'incollaggio strutturale anche verticale di marmi, graniti, gres porcellanato e ceramica tecnica. Catalisi 1:1 a peso con catalizzatore REB

#### **B) NOTE TECNICHE:**

<b>Composizione:</b>	Resina epossidica e cariche minerali
<b>Peso specifico:</b>	1,50 ± 0,10 kg/l
<b>Colori disponibili:</b>	Bianco, Nero o Botticino
<b>Dati di sicurezza:</b>	Fare riferimento alla scheda di sicurezza

#### **C) PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:**

\* Il supporto deve essere privo di polvere e grassi e perfettamente asciutto.

#### **D) AVVERTENZE:**

- \* Miscelare accuratamente l'adesivo con analogo peso di catalizzatore.
- \* Evitare l'uso di una dose errata di catalizzatore: sovracatalisi e sottocatalisi portano a prodotti con performance meccaniche inferiori.
- \* Il pot life diminuisce aumentando la temperatura e/o la massa di prodotto catalizzato.
- \* Non utilizzare il prodotto a temperature inferiori a 15°C.

**INDUSTRIA CHIMICA REGGIANA - I.C.R. S.p.A. Società a Socio Unico**

**soggetta a direzione e coordinamento da parte di PPG Industries Inc**

42124 Reggio Emilia - Via M. Gasparini, 7 - Tel. +39 0522 517803 - Fax +39 0522 514384

e-mail: [icr@icrsprint.it](mailto:icr@icrsprint.it) - [www.icrsprint.it](http://www.icrsprint.it) - PEC: [amministrazione.icrsprint@legalmail.it](mailto:amministrazione.icrsprint@legalmail.it)

**Uff. Comm.le Italia:** 42124 **Reggio Emilia** - Via Neviani, 5 - Tel. +39 0522 517803 - Fax +39 0522 231819

**International Department:** 42124 **Reggio Emilia** - Via Neviani, 5 - Tel. +39 0522 513738 - Fax +39 0522 512446

**Stabilimento:** 42124 **Reggio Emilia** - Via Gasparini, 7 - Tel. +39 0522 517803 - Fax +39 0522 514384


**Stabilimento:** 26817 **S. Martino in Strada (LO)** - Via del Commercio, 1 - Tel. +39 0371 475313 - Fax +39 0371 475370

CAPITALE SOC. € 557.820,00 - R.E.A. N. 82109 M. R.E. 000534 - Reg. Imprese, COD. FISC. e PART. IVA 00140910357 COD. INTRA IT00140910357



**INDUSTRIA CHIMICA REGGIANA**

**E) LAVORAZIONE:**



**1:1 in peso con induritore REB potlife 90' a 25° C (10g + 10g di massa)**



**applicazione a spatola**



**Le parti incollate a 25 °C sono manipolabili dopo circa 6 - 8 ore e possono essere sottoposte a carico dopo circa 24h**



**F) PULIZIA DEGLI ATTREZZI:**

\* Con diluente nitro o da lavaggio.

**G) PROSECUZIONE DELLA LAVORAZIONE:**

Le informazioni tecniche ed i suggerimenti sono conformi a quanto risulta dalle nostre esperienze. Noi assicuriamo la perfetta qualità del prodotto. Tuttavia, non essendo le condizioni di utilizzo sotto il nostro controllo, non assumiamo nessuna responsabilità sui risultati ottenuti.

**INDUSTRIA CHIMICA REGGIANA - I.C.R. S.p.A. Società a Socio Unico**

**soggetta a direzione e coordinamento da parte di PPG Industries Inc**

42124 Reggio Emilia - Via M. Gasparini, 7 - Tel. +39 0522 517803 - Fax +39 0522 514384

e-mail: [icr@icrsprint.it](mailto:icr@icrsprint.it) - [www.icrsprint.it](http://www.icrsprint.it) - PEC: [amministrazione.icrsprint@legalmail.it](mailto:amministrazione.icrsprint@legalmail.it)

**Uff. Comm.le Italia:** 42124 **Reggio Emilia** - Via Neviani, 5 - Tel. +39 0522 517803 - Fax +39 0522 231819

**International Department:** 42124 **Reggio Emilia** - Via Neviani, 5 - Tel. +39 0522 513738 - Fax +39 0522 512446

**Stabilimento:** 42124 **Reggio Emilia** - Via Gasparini, 7 - Tel. +39 0522 517803 - Fax +39 0522 514384

**Stabilimento:** 26817 **S. Martino in Strada (LO)** - Via del Commercio, 1 - Tel. +39 0371 475313 - Fax +39 0371 475370

CAPITALE SOC. € 557.820,00 – R.E.A. N. 82109 M. R.E. 000534 - Reg. Imprese, COD. FISC. e PART. IVA 00140910357 COD. INTRA IT00140910357